

ROYAL 810 MONTAGE FIX монтажный клей жидкие гвозди на акриловой основе

ОПИСАНИЕ

ROYAL 810 MONTAGE FIX – это однокомпонентный монтажный клей на водной основе, предназначенный для склеивания широко распространенных строительных материалов при проведении отделочных, ремонтных работ и в быту. Не содержит растворителей и обладает высокой склеивающей способностью. Может применяться для внутренних и наружных работ.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Склеивание таких материалов, как: дерево, неполированные камни, бетон, штукатурка, плитка, панели, синтетические строительные материалы и т.п.
- Монтаж деревянных строительных элементов, деревянных и гипсовых панелей, гипсовых украшений.
- Монтаж декоративной деревянной отделки.
- Ремонт трещин в стенах и штукатурке.
- Подходит для материалов: МДФ, ДСП, пенополистирол, бетон, кирпичная кладка, керамика, камень, гипсокартон и т.п.
- Крепления плинтусов как из дерева, так и из ПВХ,
- Крепления порогов, панелей, керамической плитки и декоративных рамок на различных основаниях, таких как кладка, бетон, гипсокартон и дерево.
- Также подходит для приклеивания пенополистирольной пены и плитки.
- Проведение мелких ремонтных работ по дому.

СВОЙСТВА

- Характеризуется отличной адгезией к большинству типичных строительных и отделочных материалов, таких как полистирол, керамическая плитка, дерево, металл, пластик, панели и вспененные материалы, минеральная вата.
- Обладает водоотталкивающими свойствами, быстрым первоначальным схватыванием, выдерживает большие нагрузки.
- Обладает высокой прочностью склеивания.
- Имеет нейтральный запах.
- Не содержит растворителей.
- После полного высыхания можно окрашивать.
- Негорючий продукт на основе акриловой дисперсии.
- Подходит для наружных и внутренних работ.
- Устойчив к атмосферным воздействиям.
- Образует постоянный водоотталкивающий слой после отверждения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа	Акриловая дисперсия
Плотность	1,48±0,03 г/см ³
Время до отлипа	30 – 60 мин
Скорость отверждения	2 мм/сутки
Модуль 100% удлинения	0,20 МПа
Прочность на разрыв	0,25 МПа
Удлинение на разрыв	> 150%
Температура применения	от +5°C до +35°C
Термоустойчивость	от -10°C до +80°C
Максимальная прочность на сдвиг:	
через 6 часов	>8 – 10 кг/см ²
через 24 часа	>20 – 22 кг/см ²

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка поверхности:

- Поверхности должны быть чистыми и сухими, очищены от пыли, ржавчины, без жира, масла, краски и других загрязнений, снижающих адгезию.
- Одна из склеиваемых поверхностей должна быть пористой для достижения максимальной прочности и ускорения отверждения.

Подготовка продукта:

- Перед тем как начать нанесение, продукт следует хранить при комнатной температуре (желательно в течение суток).
- Температура применения должна быть в диапазоне от +5 °С до +35°С.

Нанесение:

- Нанесите клей обе соединяемые поверхности.
- Прижмите материалы друг к другу и зафиксируйте в этом положении. Давление, приложенное в начале, имеет решающее значение для окончательной прочности сцепления.
- Положение склеиваемых материалов может быть откорректировано непосредственно сразу после соединения.
- Может потребоваться дополнительная фиксация для удержания в нужном положении.

Работы после применения:

- Клей должен быть защищен от влаги или дождя до тех пор, пока полностью не отвердеет.
- Излишки свежего клея можно очистить водой.
- Затвердевший клей удаляется механическим способом.

Ограничения:

- Застывший клей может быть окрашен дисперсионной краской.
- Перед покраской, рекомендуется проводить пробный тест, особенно в случае красок на основе растворителей.

Не следует применять:

- Не подходит для поверхностей, подверженных постоянному воздействию воды.
- Не применять в случае риска дождя или мороза.

ТРАНСПОРТИРОВКА / ХРАНЕНИЕ

Срок хранения 15 месяцев с даты производства в сухом, защищенном от морозов и перегрева месте, в заводской упаковке при температуре от +5 °С до +25°С.

УПАКОВКА

- Пластиковые картриджи объемом **280мл**.
- Упаковка: 12шт

ЦВЕТ

Белый.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ГИГИЕНА

Хранить в недоступном для детей месте. Избегать попадания химиката на кожу и в глаза. Соблюдать обыкновенные меры гигиены. Для получения дополнительной информации и рекомендаций по безопасному обращению, хранению и утилизации химических продуктов пользователи должны обратиться к Паспорту безопасности материала.

Вышеуказанные данные, рекомендации и указания основаны на лучших наших знаниях, исследованиях, опыте и указаны с благими намерениями, в соответствии с правилами, действующими на нашем предприятии и у наших поставщиков. Предлагаемые способы действий считаются общепринятыми, однако каждый пользователь этого материала должен убедиться всеми возможными способами, включительно с проверкой конечного продукта в соответствующих условиях, в пригодности предоставленных материалов для достижения намеренных им целей. Ни Компания, ни ее уполномоченные представители не могут нести ответственность за какие-либо потери, понесенные вследствие неправильного или ошибочного использования ее материалов.