

ROYAL 210 герметик силиконизированный для окон и дверей

ОПИСАНИЕ

ROYAL 210 – силиконизированный синтетический герметик, обладающий высокой степенью белизны и прекрасной адгезией к различным материалам. Широко применяется для отделки стыков откосов, рам и подоконников, при производстве оконных блоков.

ПРИМЕНЕНИЕ

- идеально подходит для уплотнения швов при отделке оконных проёмов, стыков между окном ПВХ и откосами
- герметизация оконных и дверных блоков
- герметизация стыков по периметру при плотницких и трубопроводных работах
- герметизация стыков, подверженных ограниченному смещению
- отделка углов между потолком, стеной, плинтусом
- герметизация швов между кафелем, панелями, сантехнической керамикой и т.д.
- герметизация стыков и швов в помещениях с повышенной влажностью

СВОЙСТВА

- прекрасная адгезия к основным строительным материалам: ПВХ, кафель, керамика, натуральный камень, бетон, кирпич, дерево и т.д.
- однокомпонентный состав, готовый к применению
- легко наносится при температуре от +5 °С до +40 °С на сухие основания
- образует долговечный эластичный шов
- смывается водой непосредственно после нанесения
- после отверждения герметик можно окрашивать, оклеивать обоями, оштукатуривать
- высокая степень белизны, не желтеет с течением времени
- обладает высокой эластичностью, стойкостью к атмосферным воздействиям
- для наружных и внутренних работ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа	Акриловая дисперсия, функциональные добавки
Плотность	1,0 - 1,05 г/см ³
Время до отлипа	60 – 70 мин
Скорость отверждения	1,5 - 2 мм/сутки
Прочность на разрыв	≥ 0,5 МПа
Удлинение на разрыв	≥ 600%
Температура применения	от +5°С до +40°С
Температура эксплуатации	от -40°С до +80°С

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка поверхности:

- Поверхности для герметизации, должны быть чистыми и сухими, очищены от пыли, ржавчины, отслоенных кусочков старого герметика, без жира, масла, краски и других загрязнений, снижающих адгезию герметика.
- Герметик не требует использования подложки на большинстве оснований, но на некоторых специфических поверхностях может быть необходимо ее использования для улучшения адгезии, но на некоторых специфических поверхностях может быть необходимо ее использования для улучшения адгезии.
- Для того чтобы увеличить адгезию к пористым поверхностям рекомендуется использовать подложку (раствор акрила в воде в соотношении 1:2).

Подготовка продукта:

- Перед тем как начать нанесение, продукт следует хранить при комнатной температуре (желательно в течение суток).

Нанесение:

- Перед использованием обрезать верх картриджа, выше резьбы. Присоединить носик и обрезать его под острым углом 45 градусов таким образом, чтобы диаметр выходного отверстия был равен ширине шва.
- Герметик выдавить с помощью механических или пневматических пистолетов.
- Для хорошего заполнения швов герметик должен подаваться под давлением.
- Пересушенные пористые поверхности (штукатурка, бетон) можно немного увлажнить водой, чтобы улучшить адгезию герметика.
- Не позднее 20 минут после нанесения, шов разгладить шпателем для равномерного распределения герметика, предварительно смоченным в мыльном растворе.
- После нанесения герметика удалить малярную ленту (до момента образования пленки).
- Соединение оставить высыхать до полного отверждения.

Работы после применения:

- До отверждения чистить водой или мыльным раствором.
- После отверждения герметик необходимо удалить с рук мыльным раствором, а с инструментов механическим способом.
- Свеженанесенный герметик следует защищать от дождя и прямого воздействия воды не меньше 6 часов.

Ограничения:

- Герметик не следует применять в местах с полным отсутствием атмосферной влажности.
- Перед покраской, рекомендуется проводить пробный тест, особенно в случае красок на основе растворителей.

Не следует применять:

- Для швов имеющих, длительный контакт с водой.
- Не применять в случае риска дождя или мороза.
- На битумных и смолистых материалах и пластмассах, содержащих пластификаторы.
- Из-за пластичных свойств герметика, продукт не следует использовать в компенсационных и подвижных швах. В данных случаях рекомендуется применять силиконовые герметики ROYAL.

ТРАНСПОРТИРОВКА / ХРАНЕНИЕ

Срок хранения 24 месяца с даты производства в сухом, защищенном от морозов и перегрева месте, в заводской упаковке при температуре от +5 °C до +25°C.

Не допускать многократного замораживания-размораживания продукта!

УПАКОВКА

- Пластиковые картриджи объемом **280мл.**
- Упаковка: 12шт

ЦВЕТ

Белый.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ГИГИЕНА

Хранить в недоступном для детей месте. Избегать попадания химиката на кожу и в глаза. Соблюдать обыкновенные меры гигиены. Для получения дополнительной информации и рекомендаций по безопасному обращению, хранению и утилизации химических продуктов пользователи должны обратиться к Паспорту безопасности материала.

Вышеуказанные данные, рекомендации и указания основаны на лучших наших знаниях, исследованиях, опыте и указаны с благими намерениями, в соответствии с правилами, действующими на нашем предприятии и у наших поставщиков. Предлагаемые способы действий считаются общепринятыми, однако каждый пользователь этого материала должен убедиться всеми возможными способами, включительно с проверкой конечного продукта в соответствующих условиях, в пригодности предоставленных материалов для достижения намеренных им целей. Ни Компания, ни ее уполномоченные представители не могут нести ответственность за какие-либо потери, понесенные вследствие неправильного или ошибочного использования ее материалов.