

DINITROL 460

Герметик для стекла

Свойства: Постоянно эластичный, устойчивый к ультрафиолетовым лучам герметик, с очень высоким содержанием твердых веществ, специально разработанный для конструкционных работ на кузове автомобиля.

Применение: Для герметизации между стеклом и резиновым профилем после вклеивания передних или задних стекол. Может также использоваться для герметизации между резиновым профилем и кузовными швами, а также при установке или ремонте стеклянных люков.

Метод нанесения: Обрабатываемые поверхности должны быть сухими и очищенными от грязи и смазки. Срежьте верхушку картриджа над резьбой и наденьте насадку. Кончик насадки вставьте между стеклом и резиновым профилем или металлом и резиной и наносите материал с помощью подходящего для картриджа пистолета. При использовании сжатого воздуха необходимо давление 2 – 3 бара. Излишек материала нужно удалить шпателем и затем салфеткой, смоченной в **DINITROL 585** или Уайт-спирите. Герметизирующая замазка для стекла остается мягкой и липкой в верхнем слое. Она не становится ломкой и не воздействует на хромированную, окрашенную или резиновую поверхности.

Показатель	Значение	Метод определ.
Цвет	черный	
Сырьевая основа	Синтетические смолы, резина и растворитель	
Плотность при 20°C	около 1.65 г/мл	DAM 4:1
Вязкость при 20°C,	около 110,000 мПа	DAM 5:1
Консистенция:	пастообразная, эластичная	
Содержание твердых веществ	около 93%	DAM 2:1
Устойчивость к температурам:	-20°C ÷ +80°C	
Устойчив к:	к воде, содосодержащим моющие средства, к атмосферным воздействиям.	
Расход:	зависит от ширины герметизируемого пространства	
Очиститель/ растворитель:	Уайт-спирит	
Класс опасности:	A 1, легко воспламеняемый	
Хранение	DINITROL 460 - морозоустойчив, однако, рекомендуется хранить при темп. +15°C ÷ +25°C. Емкости должны быть защищены от прямых солнечных лучей и высоких температур. Закрытые заводские емкости можно хранить 9 месяцев в прохладном сухом месте.	