



DEKASEAL 8936

Легко удаляемый герметик

DEKASEAL 8936 - это высококачественный, постоянно липкий, не затвердевающий, пластичный герметик, ремонтпригодный, на основе полиизобутилена (PIB).

Излишки материала можно просто удалить, при помощи комочка того же герметика.

DEKASEAL 8936 не может быть окрашен.

Преимущества:

- Очень низкая паропроницаемость (0,1 - 0,2 г / день / м²)
- Излишек DEKASEAL 8936 легко удалить
- Отличная стойкость к ультрафиолетовому излучению и долговечность
- Герметик должен быть помещен между двумя механически закрепленные подложками
- Хорошая адгезия к большинству поверхностей без предварительной подготовки
- DEKASEAL 8936 доступен в различных цветах
- Длительный срок хранения, мин. 2 года без вскрытия тары
- Многолетний опыт, обширные рекомендации

DEKASEAL 8936

Art. No.	Объем	Тара	Цвет
62501 12	310 ml	Картридж	Антрацит
62502 12	310 ml	Картридж	Черный
62503 12	310 ml	Картридж	Св.серый
62509 00	560 ml	Фолиевая туба	Антрацит
62510 00	560 ml	Фолиевая туба	Черный
62511 00	560 ml	Фолиевая туба	Св.серый

DEKASEAL 8936 Легко удаляемый герметик

Технические подробности

Описание продукта:

Dekaseal 8936 – постоянно липкий, не отвердевающий, пластичный герметик, излишек которого легко удаляется при помощи комочка того же герметика. Не окрашивается, применяется везде, где требуется надёжная герметизация, но при этом детали должны быть соединены или зафиксированы механическим крепёжом (болты, заклёпки, саморезы и т.д.).

Применение:

- герметизации стыков и нахлёстов деталей в автомобилестроении;
- герметизации резьбовых и болтовых соединений;
- герметизация люков;
- герметизация между молдингами и стёклами;
- герметизация фар, отражателей и т.д.;
- герметизация автобусных и автомобильных стёкол;
- герметизация щелей и зазоров между листовым металлом, деревом, стеклопластиком и др. материалами.

Нанесение:

Dekaseal 8936 необходимо наносить при помощи ручного и воздушного пистолета при входном давлении сжатого воздуха 2-3 бара. Заполнить щели, зазоры и выровнять. Излишек герметика можно удалить (собрать) при помощи такого же герметика через несколько минут после нанесения. Остатки герметика можно удалить при помощи Уайт спирта. Герметик не имеет запаха, не влияет на ЛКП и остаётся постоянно липким.

Адгезия:

Как правило, без предварительной обработки Dekaseal 8936 имеет хорошую адгезию к чистым, сухим, без пыли и жира подложкам из алюминия, нержавеющей стали, цинка, меди, латуни, металла с порошковым покрытием, большинства окрашенных металлических поверхностей, стекла, ПВХ, полиэстера (GRP), дерева с покрытием и т. д. Отсутствие адгезионного эффекта без предварительной обработки на полиэтилене, полипропилене и тефлоне.

Для получения сведений о применении на подложках, которых нет в списке, и более подробной информации, пожалуйста, свяжитесь с дистрибьютором.

Хранение:

DEKASEAL 8936 является морозостойким. Температура хранения должна быть от +15 °C до +25 °C.

Контейнеры должны быть защищены от прямых солнечных лучей и тепла. В оригинальной упаковке в сухом и прохладном помещении срок хранения 2 года.

Меры предосторожности:

Пожалуйста, ознакомьтесь с паспортом безопасности для получения дополнительной информации.

Технические характеристики

Цвет	Антрацитовый, светло-серый, черный
Основа	Полиизобутилен, синтетические смолы, наполнители и растворитель
Консистенция	Паста
Отверждение	Испарение растворителя
Удельная плотность (20 °C), DIN 51757	Приблизительно 1,4 кг/л
Рабочее время (20°C/50% R.H.)	Не более 3 часов
Содержание твердых веществ (DIN 53216, 3 ч. при 120 °C)	Приблизительно 89 %, в зависимости от цвета
Вязкость (20 °C, 49 мл, 2 бар, сопло 4 мм)	Около 40 секунд, в зависимости от цвета
Термостойкость	от - 30 °C до +100 °C
Температура нанесения	от +5 °C до +35 °C
Стойкость (20 °C, полностью отвержденный)	Вода, разбавленные кислоты/щелочные растворы
Устойчивость к УФ и атмосферным воздействиям	Отличная
Тара	картридж 310 мл, фольгевая туба 560 мл.

Указания по технике безопасности см. в паспорте безопасности или на этикетке контейнера.